



ETALON
PRODUCTS FOR REAL CRAFTSMEN

9975 2:1 UHS AIRDRY CLEARCOAT

ET9975-UHS01 1L

	Προϊόν	2K ακρυλικό βερνίκι UHS (εξαιρετικά υψηλού στερεού περιεχομένου). Μη κιτρινίζουσα, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία φόρμουλα, προσφέρει απίστευτο βάθος χρώματος και αντοχή.
	Υποστρώματα	Εφαρμόζεται πάνω από πλήρως στεγνές βάσεις διαλύτου και υδατοδιαλυτές.
	Προετοιμασία επιφάνειας	Συνιστάται η χρήση πανιού συλλογής σκόνης (tack cloth) πριν την εφαρμογή.
	Συνθήκες εφαρμογής	18–22°C
	Ανάμιξη	2:1 κατ' όγκο με σκληρυντή Etalon 9905 (Slow, Normal, Fast).
	Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
	Χρόνος ζωής μείγματος	Έως 45 λεπτά στους 20°C.
	Ιξώδες εφαρμογής	15–18 sec στους 20°C, κύπελλο Ford No 4.
	Εξοπλισμός ψεκασμού	Πιστόλι βαρυτικής τροφοδοσίας (gravity feed) με μπεκ 1,3–1,4 mm.
	Αριθμός στρώσεων	1,5–2 χέρια.
	Χρόνος εξάτμισης	5 λεπτά.
	Πάχος στρώσης	45–50 μm.
	Στέγνωμα	5 λεπτά στους 60°C Στεγνό στην αφή: 1 ώρα στους 20°C Πλήρες στέγνωμα: 14 ώρες στους 20°C
	Στέγνωμα με λάμπες IR	5–10 λεπτά με 5 λεπτά χρόνο εξάτμισης
	VOC	2004/42/IIΒΕ(840) < 420
	Διάρκεια ζωής	Βερνίκι: 24 μήνες Σκληρυντής: 12 μήνες